

Beton NM Rapid

Snelle betonmortel

Productinformatieblad 25.06.2012

Beschrijving

BETON NM RAPID is een droge, gebruiksklare betonmortel die als voornaamste kenmerk heeft dat deze kan verwerkt worden door uit te gieten in water, er moet niet gemengd worden. BETON NM RAPID bestaat uit cement, uitgezochte kwartsanden, grind en hoogwaardige toeslagstoffen. BETON NM RAPID neemt uit zichzelf het benodigde water op. BETON NM RAPID wordt gebruikt voor het vastzetten van palen, afsluitingen, schommels, verkeersborden,...

Technische gegevens

Drukweerstand	
na 7 dagen :	ca. 28
na 28 dagen :	ca. 35
Buigweerstand	
na 7 dagen :	ca. 4
na 28 dagen :	ca. 5
Kleur :	bruingrijs
Verwerkingstijd :	± 5 min.
Mengverhouding :	Put voor de helft met zuiver water vullen, droog betonmengsel toevoegen

Verbruik

1 zak geeft ± 15 L betonmortel

Breedte vierkante put	Ø ronde paal			Ø vierkante paal		
	5 cm	7,5 cm	10 cm	5 cm	7,5 cm	10 cm
15 cm	3,5	3,1	2,5	3,4	2,9	2,1
20 cm	6,5	6,0	5,5	6,4	5,8	5,1
25 cm	10,3	9,9	9,3	10,2	9,7	8,9
30 cm	15,0	14,5	14,0	14,9	14,3	13,6
40 cm	26,9	26,4	25,9	26,8	26,2	25,5

Verwerking

Vorbereiding

Graaf een put, voor de paal, met de gewenste afmeting.

Verwerking

De put voor ongeveer de helft vullen met zuiver water. Plaats de paal in het gat. Men stort nu de BETON NM RAPID vanuit de zak in het water rondom de paal totdat het gat volledig is gevuld en het poeder geen water meer opneemt (indien nodig water bijgieten). BETON NM RAPID verhardt binnen 5 minuten zodat stutten van de paal niet nodig is. Indien gewenst, het eindoppervlak met een plakspaan onmiddellijk glad afwerken.

Nabehandeling

Het beton wordt afgedekt met een deel van de verwijderde aarde.



Speciale Indicaties

De verwerkingstemperatuur is van + 5°C tot + 30°C (van toepassing voor zowel de ondergrond als voor de omgeving). Uitdrogend beton beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en)directe zon. Correctietijd: tot 5 minuten na het aanmaken. Voor het storten van gewapende en ongewapende betonconstructies, vloeren, funderingen, lateien, poeren, tegels, sierelementen en voor reparaties van vloeren kan u BETON ST gebruiken.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de originele verpakking, minimum 12 maanden houdbaar.

Verpakking

Zakken van 25 Kg - 48 x 25 Kg per palet

Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzentege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

Contactgegevens

Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be